MAGON ACEROS

FINITIONS

FINITIONS	POLYESTER
PROPRIÉTÉS PRINCIPALES :	BONNE RÉSISTANCE À LA CORROSION
	BONNE RÉSISTANCE AU RAYONNEMENT UV
	BONNE APTITUDE À LA DÉFORMATION
	BONNE STABILITÉ DES COULEURS ET DE L'APPARENCE
	USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
APPLICATION:	FINITION STANDARD POUR TOUS TYPES DE TOITURES, FAÇADES, CHAMBRES FROIDES ET ACCESSOIRES
APPARENCE DE SURFACE :	UNI
ÉPAISSEUR :	25 MICRONS
COMPOSITION FACE EXTÉRIEURE :	5 MICRONS COUCHE PRIMAIRE + 20 MICRONS COUCHE DE FINITION
BRILLANT :	30UB +/- 5
ADHÉRENCE DU REVÊTEMENT :	< 2 T
RÉSISTANCE À LA FISSURATION AU PLIAGE :	< 3 T
RÉSISTANCE AUX CHOCS :	TRÈS BONNE
DURETÉ CRAYON DE SURFACE :	ENTRE HB ET H
TEST BROUILLARD SALIN :	150 A 360 HRS SELON LE SUBSTRAT
RÉSISTANCE CONDENSATION :	1000 HRS
CATÉGORIE RÉSISTANCE AU RAYONNEMENT UV :	RUV2
CATÉGORIE RÉSISTANCE À LA CORROSION :	RC3
RÉSISTANCE AU FEU :	SELON LA NORME EN 13501-1 (A1)
RÉSISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES :	BONNE
RÉSISTANCE AUX SOLVANTS ALIPHATIQUES ET ALCOOLIQUES :	TRÈS BONNE
RÉSISTANCE AUX SOLVANTS AROMATIQUES :	FAIBLE
RÉSISTANCE AUX HUILES MINÉRALES :	TRÈS BONNE

Finition standard : Polyester 25 um. Les autres finitions sont disponibles sur demande.
Valeurs indicatives servant de référence. Pour les garanties, veuillez consulter.

PVDF	PU 55um (GRANITE® HDX/PUPA55)
TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA CORROSION	EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CORROSION
EXCELLENTE RÉSISTANCE AU RAYONNEMENT UV	EXCELLENTE RÉSISTANCE AU RAYONNEMENT UV
BONNE APTITUDE À LA DÉFORMATION	TRÈS BONNE APTITUDE À LA DÉFORMATION
BONNE STABILITÉ DES COULEURS ET DE L'APPARENCE	EXCELLENTE STABILITÉ DES COULEURS ET DE L'APPARENCE
USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR	USAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
FINITION SPÉCIALE, TRÈS BONNE RÉSISTANCE À LA CORROSION ET GRANDE STABILITÉ DES COULEURS POUR TOUS TYPES DE TOITURES, FAÇADES, CHAMBRES FROIDES ET ACCESSOIRES,	FINITION RECOMMANDÉE DANS LES ENVIRONNEMENTS AGRESSIFS, ZONES CÔTIÈRES ET/OU CONDITIONS CLIMATIQUES RUDES, POUR SON EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA CORROSION.
UNI	GRANULEUX
25-35 MICRONS	55 MICRONS
5-15 MICRONS COUCHE PRIMAIRE + 20 MICRONS DE COUCHE DE FINITION	25 MICRONS COUCHE PRIMAIRE + 30 MICRONS REVÊTEMENT PUR
30UB +/- 5	30UB +/- 5
< 1 T	< 1 T
< 2 T	< 1,5 T
TRÈS BONNE	TRÈS BONNE
ENTRE HB ET H	F à H
500 HRS	700 HRS
1500 HRS	1500 HRS
RUV4	RUV4
RC4	RC5
SELON LA NORME EN 13501-1 (A1)	SELON LA NORME EN 13501-1 (A1)
TRÈS BONNE	TRÈS BONNE
TRÈS BONNE	TRÈS BONNE
TRÈS BONNE	TRÈS BONNE
TRÈS BONNE	TRÈS BONNE

C/ Persiles y Segismunda, s/n • 45221 Esquivias / Toledo / Espagne
Tél. : +34 925 520 035
www.magon.es
magonaceros@magon.es

Ce document n'est pas un manuel de sécurité.
Les contenus et recommandations recueillis dans le catalogue sont fournis à titre d'information et ne sont pas contraignants.
MAGON METALES PERFILADOS S.A. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable.
Conditions générales de vente disponibles sur notre site web www.magon.es

MGCF.21.1